

COMPONENTE B

DADOS TÉCNICOS:

Resina à de base agua. NÃO TOXICO. NÃO INFLAMAVEL
Código: 39.069.090

Aspeto	Liquido de cor branco Seco é transparente acetinado
Peso específico (Densidade)	Aprox. 1000 Kg/m ³
Temperatura de aplicação	De +5°C a 30 °C
Rendimento	Entre 0,25L e 0,5L para misturar com argamassas
COVs (%)	< 0,03 (%)

EMBALAGEM:

Balde de 5L e 10L.

USO:

O COMPONENTE B mistura-se com as argamassas para melhorar as suas propriedades mecânicas, elasticidade, aderência e impermeabilização.

APLICAÇÃO:

Pronto a usar. Mistura-se a uma temperatura a partir de +5°C até 30°C.

Verter o Componente B num recipiente limpo, agregar poco a pouco a parte sólida (pigmentos e argamassas) e agitar com a ajuda de uma misturadora mecânica a baixa velocidade até conseguir a fluidez desejada. Deixar descansar o material entre 10min e 30min e voltar a misturar para eliminar eventuais grumos.

NÃO ADICIONAR AGUA

Usar luvas, mascara, óculos protetores e em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com agua e seguir as instruções da etiqueta.

ADVERTENCIAS:

- 1) Aplicar o produto sobre suportes porosos e transpiráveis, limpos, coesos, sem pó. Eliminar pinturas existentes e antigas e eventuais incrustações salinas intersticiais.
- 2) Aplicar a uma temperatura +5°C e +30°C e com uma humidade relativa nunca superior a 80%.
- 3) Não aplicar em caso de vento forte, chuva direta o com risco de nevoês nas 48h seguintes. Proteger o material do sol direto durante a fase de secagem.
- 4) Limpar a ferramenta com ECO-PRIMER e sucesivamente com agua e aplicar con uso de óculos protectores. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar rapidamente um medico.
- 5) Produto para uso profissional
- 6) Não acrescentar agua en fase de aplicação.
- 7) Não ingerir e manter o producto fora do alcance de menores.

PROPIEDADES:

- 1) Melhora as propriedades mecânicas, elasticidade, aderência e impermeabilização das argamassas.

ARMAZENAGEM:

A temperatura entre +5°C e 25°C, aprox. 12 meses.

Não ingerir e manter o produto fora do alcance de menores.

<p>Producto de 1 componente</p> <p>BASE AGUA</p> <p>Componentes perigosos – nenhum –</p>	S2 – Manter fora do alcance das crianças.
	S25 – Evitar o contacto com os olhos.
	S29 – Não verter os residuos para o esgoto doméstico.
	S51 – Usar únicamente em local bem ventilado.
	S46 – Em caso de ingestão acuda imediatamente ao médico e mostre a etiqueta ou o balde.

A Naturclay não assume responsabilidade pelo uso incorreto do material. Os dados técnicos expostos obedecem à nossa experiência e ensaios internos, é importante conhecer e indicar que as diferentes propriedades das superfícies, as influências climáticas, as características inerentes aos materiais naturais e os diferentes métodos de aplicação, podem provocar leves variações na resposta do producto. Recomenda-se realizar provas prévias na obra, sob a forma de um troço experimental.

Este documento técnico não substitui os deveres legalmente previstos na legislação aplicável à direção de obra e à direção de fiscalização da empreitada referida em epígrafe, no que diz respeito, especialmente, às técnicas dos processos construtivos, equipamentos de trabalho, organização das tarefas e meios de controlo de qualidade, nomeadamente em termos de avaliação de todas as condições de aplicação.

Sempre que os paramentos suscitem dúvidas quanto ao resultado final deve ser realizado ensaio ou troço experimental, conforme indicam as fichas técnicas, de modo confirmado e registado.

Para aplicar os produtos Naturclay, é necessário que o aplicador conheça o “estado da arte” nesta matéria, bem como as referências normativas e regulamentares inerentes. O resultado estético final, pode variar entre diversos aplicadores. As recomendações e as orientações constantes neste documento têm por base a nossa experiência conjugada com os resultados laboratoriais, quando aplicáveis.

Cabe ao cliente aferir a concordância dos conteúdos do presente documento com os conteúdos inseridos nas fichas técnicas associadas aos produtos visados, de modo a agir diligentemente nos casos em que eventuais indicações incoerentes identificadas possam ser rapidamente corrigidas.